

ClvSeal PLUG



Çimento Esaslı, Hızlı Priz Alan, Su Tıkaç Harcıdır

TANIM

ClvSeal PLUG çimento esaslı hızlı priz alan su sızıntılarının durdurulmasında kullanılan tıkaç harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Asansör kuyuları
- Bodrumlar ve Temeller
- Su depoları ve tankların iç ve dış betonarme duvarları
- Rezervuarlar, drenaj sistemleri, tüneller
- Yer altı garajları ve depoları

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Kuru olarak veya yeterli miktarda su ile karıştırılıp harç olmak üzere her iki şekilde de uygulanabilir.
- Su sızıntılarını çok hızlı durdurur.
- Kullanıma hazırdır.
- Klorür içermez, donatıya zarar vermez.
- 15-20 dakika sonra üzerine yalıtım malzemeleri uygulanabilir.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

• YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, temiz ve tozsuz olmalıdır. Aderansı azaltan yağ, gres, pas, zift, boya ve kürlükler tamamen giderilmelidir. Mevcut çatlak ve boşluklar en az 20 mm genişlik ve derinlikte, dik kenarlı olarak açılmalıdır. V kesitli boşluklardan kaçınılmalı, keskin köşe ve zayıf detaylar bırakılmamalıdır.

• UYGULAMA

Karıştırma:

60 saniye içinde uygulanabilecek miktarda temiz bir kapta, yeterli su ilavesiyle eldiven kullanılarak el ile karıştırılmalıdır. Karıştırma süresi 30 saniyeyi geçmemelidir. Soğuk hava koşullarında ılık/sıcak su kullanılmalı, karışımın agrega, kimyasal veya yabancı madde eklenmemelidir.

ClvSeal PLUG: 5 kg

Karışım Suyu Miktarı: 1,20-1,40 lt

1 kg ClvSeal PLUG, 0,24-0,28 litre temiz su ilave edilerek karıştırılır. (Oranlar ortam ve hava koşullarına göre değişkendir.) Su kaçağı bulunan çatlak, en az 20 mm genişlik, derinlikte ve sağlam zemine ulaşınca kadar açılmalıdır. Uygun miktarda su ile karıştırılarak konik form verilir. Reaksiyon başladığında malzeme, kaçak noktasına tek hamlede uygulanır ve en az 60 saniye sabit basınç altında tutulur. Sertleşme sonrası basınç yavaşça kaldırılır. Tek uygulamada kapatılamayan boşluklarda işlem, kenarlardan merkeze doğru tekrarlanır. Uygulama sonrası fazla malzeme derhal temizlenir.

AMBALAJ ve RENK

5 kg Plastik Kova
Gri Renktir.

TEMİZLİK

Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve ekipmanları su ile temizleyiniz. Sertleşmiş ve/veya kürlük almış malzeme sadece mekanik olarak uzaklaştırılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Depolama Koşulları Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında kuru ortamda +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolanmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	DEĞER
Kimyasal Yapı	Clever Lab.	Çimento Esaslı Toz
Raf Ömrü	Clever Lab.	12 Ay
Görünüm/Renk	Clever Lab.	Toz/Gri
Katı Madde	Clever Lab.	%100
Uygulama Sıcaklığı	Clever Lab.	+5 °C / +35 °C



NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir; tüm bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolü dışında olması nedeniyle, burada verilen bilgiler garanti kapsamında değildir. Bu bilginin uygunluğuna ilişkin son değerlendirme; ürünün kullanım şekli, kullanım amacı, malzemeye ilgili koşullar ve olası patent ihlallerine dair sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Üretici; ürünün kullanımından kaynaklanan kapsama alanı/sarfıyat, performans veya herhangi bir hasarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Özel uygulama koşulları hakkında detaylı teknik tavsiye ve öneriler için Clever Polymers teknik departmanına başvurunuz. Bu teknik doküman, yeni baskısı yayımlanana kadar geçerli olup, eski baskılar hükümsüzdür.

CLEVER POLİMER VE YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Kocaeli KOBİ OSB, Köşeler Mah. 34. Cadde No:5
41455 Dilovası / KOCAELİ – TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 728 14 12
Fax: +90 (262) 728 14 13
E posta: info@cleverpolymers.com
www.cleverpolymers.com



Ürün Teknik Bilgi Formu
ClvSeal PLUG
Şubat 2026

